

# 添加劑 ユシリーブ YUSHILUBE



三宜油化股份有限公司  
SAN-I CHEMICAL CO., LTD.

# YUSHILUBE

## 添加劑. 水溶性

### 產品介紹

PRODUCT DESCRIPTION



品名	性狀			添加量	用途及摘要
	原液外觀	比重 15/4°C	PH		
CD-10	茶色透明液	0.950	3.8(1%)	0.03-0.1%	機台TANK及管路內油垢洗淨。
TDW	淡黃透明液	1.050	10.5(×30)	0.5-2%	防銹添加劑，防銹加強及pH值向上調整。
WAF	乳白色液狀	1.010	7.0(1%)	50-100 ppm (0.005-0.01%)	消泡添加劑，含特殊有機silicon成分，可消除泡沫與抑制泡沫產生
WB-2	淡黃色透明液	1.155	10.0(1%)	0.1-0.3%	殺細菌劑，添加少量即可達到防止劣化的效果。
WB-3	褐色透明液	1.140	11.4(×3)	0.1-0.3%	殺黴菌劑，添加少量即可達到防止劣化的效果。
WB-7	無色透明液	1.160	8.9(原液)	0.05-0.1%	殺細黴菌劑，添加少量即可達到防止劣化的效果。
WB-11	褐色透明液	1.150	5.5(1%)	0.03-0.1%	沉降分散劑，添加少量即可達到顯著的沉降分散效果。
WF-8	乳白色液狀	1.030	7.0(1%)	10-100 ppm (0.001-0.01%)	消泡添加劑，含特殊有機silicon成分，可消除泡沫與抑制泡沫產生
WT-1	無色透明液	1.290	10.8(×30)	50-500 ppm (0.005-0.05%)	硬水軟化劑，添加少量即可達到硬水軟化的效果。
WR-C	淡黃色透明液	1.170	8.4(×30)	0.01-0.05%	非鐵金屬抗氧化劑，添加少量即可達到非鐵金屬表面保護效果。
WH-1	淡黃色透明液	1.030	11.2(原液)	0.1-0.5%	pH改善劑，pH值向上調整兼具抑菌效果，減緩細菌孳生。
WH-M	淡黃色透明液	1.140	13.5(原液)	0.05-0.1%	非鐵金屬抗氧化劑，添加少量即可達到非鐵金屬表面保護效果。

說明：●優、○可

# **YUSHILUBE**

## 添加劑. 不水溶性



## 產品介紹

## PRODUCT DESCRIPTION

品名	性狀				添加量	用途及摘要	備註
	原液外觀	比重 15/4°C	黏度 mm <sup>2</sup> /s	引火點 (C.O.C.)			
AS-2	褐色透明液	1.020	----	----	0.5-2%	非鐵金屬抗氧化劑，適量添加於加工油劑中，可在銅表面形成防護膜，延緩氧化時間。	A.V.=50.0
BF	黃色液狀	1.010	----	150	----	硫礦系特殊極壓添加劑，可使油劑得到更優之加工效果。	活性度=4
CP	赤褐色透明液	1.040	----	----	1-3%	防銹劑，降低因使用液脫氯後所造成的生銹現象。	
EP	淡黃色透明液	1.260	----	----	----	氯系特殊極壓添加劑，可使油劑得到更佳之加工效果。	
K-1	土黃色液狀	0.910	150	----	----	特殊LAPPING研磨加工用油。適合於碳鋼、鑄鐵等材質加工，也可與碳化矽粉末(GC)調配使用。	
LK	淡黃色透明液	0.865	----	200	2-5%	霧化防止劑，降低油霧的效果。	
SPA	茶色半稠狀	0.870	39.5	150	3-5%	防止皮膚炎添加劑。	
TAP-4	黃褐色軟固狀	0.930	----	----	----	軟固狀攻牙用油，一般鋼類、不銹鋼、碳鋼材質之攻牙加工	活性度=4
TG-20	淡黃色透明液	0.920	40.0	290	----	特殊潤滑劑，可與煤油稀釋使用。用於圓鋸片切削、噴霧式切削及砂鋼片沖孔加工。	活性度=1 不含硫、氯
TG-20L	淡黃色透明液	0.910	25.0	230	----	為TG-20稀釋的特殊潤滑劑，可與煤油稀釋使用。用於圓鋸片切削、噴霧式切削及砂鋼片沖孔加工。	活性度=1 不含硫、氯
TG-200	淡黃色透明液	0.915	31.0	220	----	特殊潤滑劑，可與煤油稀釋使用。用於圓鋸片切削、噴霧式切削及砂鋼片沖孔加工。	活性度=1 不含硫、氯

說明 · ● 優、○可